



### Descripción del Producto

El adhesivo **TEKBOND – ADHESIVO INSTANTÁNEO N° 1** es un adhesivo a base de cianoacrilato desarrollado para pegados que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. Es un producto monocomponente y no necesita mezcla. El proceso de curado comienza cuando una fina camada de adhesivo es aplicada entre las superficies, entrando en contacto con la humedad del aire atmosférico. Tiene baja viscosidad, es un adhesivo de uso general.

Se adhiere a una amplia variedad de metales, plásticos, cauchos y otros materiales.

### Propiedades Físicas - Líquido

|  |   |
|--|---|
| <b>Base química:</b>                   | Cianoacrilato de etilo                  |
| <b>Apariencia (visual):</b>            | Líquido incoloro a levemente amarillado |
| <b>Viscosidad a 25°C:</b>              | 40–60 cps                               |
| <b>Densidad a 25°C:</b>                | 1,04–1,06 g/mL                          |
| <b>Punto de inflamación (TCC):</b>     | >80°C                                   |
| <b>Tiempo de almacenamiento a 6°C:</b> | 12 meses                                |
| <b>Soluble en:</b>                     | Mek, Acetona, Nitrometano.              |

### Propiedades Físicas - Curado

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Apariencia (visual):</b>                  | Sólido Incoloro           |
| <b>Temperatura de operación:</b>             | -55 a 80°C                |
| <b>Rellenado de holgura:</b>                 | 0,06 mm                   |
| <b>Resistencia al corte (acero x acero):</b> | ≥ 100 kgf/cm <sup>2</sup> |
| <b>Curado Total:</b>                         | 24 horas                  |

### Tiempo de curado en otros sustratos

| Sustrato             | Tiempo (segundos) | Sustrato               | Tiempo (segundos) |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>ABS x Acero</b>   | ≤ 20              | <b>PVC</b>             | ≤ 15              |
| <b>Acero x Acero</b> | ≤ 15              | <b>Cuero</b>           | ≤ 15              |
| <b>NBR x Acero</b>   | ≤ 15              | <b>Madera x Madera</b> | ≤ 30              |
| <b>ABS x ABS</b>     | ≤ 15              | <b>NBR x NBR</b>       | ≤ 20              |
| <b>ABS x NBR</b>     | ≤ 20              | <b>ABS x Madera</b>    | ≤ 15              |

**Nota:** La velocidad de curado es influenciada por varios factores: el tipo de sustrato utilizado, las condiciones de la superficie, condiciones atmosféricas, limpieza, holguras entre las partes, etc.

Cuando el tiempo de curado es demasiado largo debido a las grandes holguras entre las partes o a la baja humedad relativa del aire, es necesario utilizar el *Acelerador QFS Tekbond* antes de aplicar el producto. Recomendamos la realización previa de pruebas para confirmación del resultado obtenido.

## Instrucciones de uso y manejo

Para obtener un resultado satisfactorio, las superficies deben estar limpias, libres de aceite y suciedad.

Se debe aplicar una camada fina de adhesivo en sólo 1 (uno) de los sustratos que serán pegados, porque el exceso perjudica el buen desempeño del pegado.

Después de la aplicación del adhesivo, las piezas deben ser mantenidas presionadas por aproximadamente 20 segundos, cuando el curado inicial esté completo y la pieza pueda ser manejada con seguridad. El curado total sucederá en 24 horas.

Este adhesivo es indicado para holguras de hasta 0,06 mm.

Si es necesaria la limpieza del exceso de adhesivo, esto debe ser realizado con acetona o MEK (metil etil cetona).

No se adhiere a plásticos a base de poliolefinas (PP), silicona y Teflon\* (\*marca registrada Dupont). Para esa adhesión, utilice el Primer poliolefínico TEK BOND.

Para el manejo del producto, se recomienda el uso de EPP. Para mayores informaciones de seguridad, consulte la FISPQ del producto.

## Instrucciones de almacenamiento

Cuando el almacenamiento de los productos sea a corto plazo, recomendamos mantenerlos en lugar seco y bajo refrigeración entre 2°C y 21°C para envases sellados. Después de abrir el embalaje, recomendamos dejarlo bajo refrigeración para prolongar su vida útil. La condición ideal de almacenamiento es obtenida entre 3°C y 6°C, con mantenimiento en ambientes secos. Producto no inflamable.

## Informaciones generales

Evite el contacto entre el producto y el agua, pues ocurrirá reacción exotérmica (con liberación de calor) y en grandes cantidades formará gases tóxicos e irritantes, pudiendo causar quemaduras en contacto con la piel y ojos. No inhale el adhesivo cianoacrilato, ya que es una sustancia irritante.

En caso de derrames o fugas, tire agua a una distancia segura, espere 30 minutos y después de este tiempo raspe el local con un objeto puntiagudo o una espátula metálica. No limpie con tejido o papel absorbente.

No recomendamos el uso del adhesivo instantáneo en ambientes muy húmedos, ya que la adhesión

puede verse comprometida.

## Envases disponibles

Tekbond ofrece envases de 20g, 50g y 100g.

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.